

# WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32

14/04/2025  
5070

Це олива-теплоносії на основі спеціально очищеної мінеральної оливи з винятковою стійкістю до окиснення та дуже високою стійкістю до термічного розкладання.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива рекомендується для систем теплопередавання в генераторах із розширювальним баком, які підтримують належну швидкість циркуляції, де максимальна температура оливи не перевищує 315 °C. Максимальна температура плівки становить 340 °C.

## ОСОБЛИВОСТІ

Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості  
Стійкість проти зношування та окиснення: чудовий захист систем

## SPECIFICATION LEVEL

|     |    |     |       |
|-----|----|-----|-------|
| ISO | 32 | DIN | 51522 |
|-----|----|-----|-------|

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                            | Метод      | Міра     | Середні показники |
|---------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Щільність при 15°C              | ASTM D4052 | g/ml     | 0.870             |
| Кінематична в'язкість при 40°C  | ASTM D445  | mm²/s    | 30.3              |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445  | mm²/s    | 5.4               |
| Індекс в'язкості                | ASTM D2270 |          | 113               |
| A.N. (колориметричний)          | ASTM D974  | mg KOH/g | 0.01              |
| Температура застигання          | ASTM D6892 | °C       | -9                |
| Температура займання COC        | ASTM D92   | °C       | 208               |
| Щільність при 200°C             | ASTM D4052 | g/ml     | 0.746             |
| Щільність при 300°C             | ASTM D4052 | g/ml     | 0.680             |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

