WOLF OFFICIALTECH
10W30 MS

25/09/2026
15725

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tämä Low SAPS -öljy on tehty mukautetusta lisäainepaketista, jotta se täyttää Euro V-, Euro VI- ja U.S. EPA 07 -päästönormit. Muihin moottoriöljyihin verrattuna se antaa poikkeuksellisen suojan kulumista vastaan ja takaa vähäiset epäpuhtaudet. Koostumus sisältää huippuluokan kitkanmuunninta, joka parantaa polttoainetaloudellisuutta.

KÄYTTÖKOHTEET

Sopii kaikkiin kuorma-autojen nelitahtisiin Euro V- ja Euro VI -dieselmoottoreihin riippumatta siitä, onko niissä katalysaattori (esim. selektiivinen katalyyttinen pelkistys [SCR]) tai hiukkassuodatin vai ei. Täyttää useimpien amerikkalaisten ja eurooppalaisten valmistajien vaatimukset. Voidaan käyttää myös vanhoissa moottoreissa (Euro III ja IV). Tämä matalan viskositeettiluokan öljy on suunniteltu parantamaan polttoainetaloudellisuudetta.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelyjärjestelmän suojaus: tarkoituksena on jälkikäsittelyjärjestelmän täydellinen suojaus
Moottorin suojaus: korkeatasoinen moottorin puhtaus ja kestävyys
Polttoainetalous: tavoitteena on erinomainen polttoainetalous ja pienemmät pakokaasupäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	E7
ACEA	E9
API	CJ-4/SN
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DEUTZ	DQC-III-10 LA
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3575
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	RLD-3
VOLVO	VDS-4

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	72.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		152
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com