

WOLF OFFICIALTECH

75W90 GL 5

25/09/2026
2315

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van hoogwaardige PAO-basisoliën. Het biedt geavanceerde bescherming van alle onderdelen, zelfs bij hoge toerentallen/schokbelastingen of lage toerentallen/hoog koppel. De SAE J2360-specificatie toont de uitstekende kwaliteit van dit smeermiddel aan.

TOEPASSINGEN

Deze OEM-goedgekeurde tandwielolie wordt aanbevolen voor alle onderdelen van mechanische transmissies van bedrijfsvoertuigen. Dit wordt aangegeven door de ZF-specificaties van het product, wat betekent dat het kan worden gebruikt voor servicevoertuigen met ZF-aandrijflijnonderdelen zoals eindaandrijvingen of steekassen. De olie is ook ontworpen om te voldoen aan de SCANIA STO 2:0 A FS en recente MAN-, Volvo- en MB-aandrijflijnspecificaties.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: het doel is een trillingsvrije krachtoverbrenging
Hoogwaardige basisoliën: sterke olieprestaties tussen olieverseringen door
Oliestabiliteit: uitstekende bescherming van kritieke onderdelen, zelfs onder zware belasting

SPECIFICATIES

API	GL-4	MAN	approval 341 GA1
API	GL-5	MAN	approval 341 Z2
API	MT-1	MAN	approval 342 S1
SAE	approval J 2360	MB	235.11
ARVIN MERITOR	0-76-E	MB	235.20
ARVIN MERITOR	0-94	MB	235.21
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.8
BMW	83 22 2 148 570	MB	235.9
BMW	83 22 2 365 987	SCANIA	approval STO 1:1G
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	STO 1:0
BMW	OSP	SCANIA	STO 2:0 G
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 2:0A FS
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOLVO	approval 97312
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	ZF	approval TE-ML 02B
DTFR	12B110	ZF	approval TE-ML 05A
DTFR	13B110	ZF	approval TE-ML 12L
DTFR	approval 12B140	ZF	approval TE-ML 12N
IVECO	18-1805	ZF	approval TE-ML 16F
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 17B
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 19C
JD	J11 E	ZF	approval TE-ML 21A
JD	J11 G	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 08
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 12B
MAN	341 GA2	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-3	ZF	TE-ML 24A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		158
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	202

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

