

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

21/11/2025
50154

Liquide de refroidissement hautes performances, prêt à l'emploi, à base d'éthylène glycol, doté de la technologie PSi-OAT de pointe de protection contre la corrosion, destiné aux moteurs modernes hautes performances. Avec la technologie PSi-OAT, les acides organiques s'unissent aux inhibiteurs minéraux pour assurer une protection optimale.

Ce concentré de liquide de refroidissement G12 evo peut être utilisé dans des applications G13, G12++, G12+ et G11.

APPLICATIONS

Ce liquide de refroidissement PSi-OAT est spécialement développé pour la protection des systèmes de refroidissement modernes des moteurs à combustion en aluminium et alliage d'aluminium. Il est essentiellement miscible avec la plupart des liquides de refroidissement à base d'OAT MEG. En revanche, pour une protection optimale de la corrosion, nous recommandons uniquement l'utilisation de ce liquide de refroidissement PSi-OAT.

Il offre une protection à long terme dans les applications VW TL 774 L (G12 evo) et de nombreuses autres applications OEM.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale des systèmes: Dispersion et transfert de chaleur optimaux.

Propriétés anti-corrosion: Protection exceptionnelle contre la corrosion.

Propriétés antigel.: Performances supérieures à basse température.

SPÉCIFICATIONS

AFNOR	NF R 15-601	SAE	J1941
ASTM	D1384	SAE	J814
ASTM	D3306	SANS	1251:2005
ASTM	D4340	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D4985	UNE	26-361-88/1
ASTM	D6210	2G	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	ALFA ROMEO	SFU
BS	6580-2010	APRILIA	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	ATLAS	SFU
CUNA	NC 956-16	AUDI	SFU
JIS	K2234:2018	BENTLEY	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	BMW	LC-18
MIL	BT-PS-606 A	BMW	LC-87
MIL	DCSEA 615/C	BMW	LC-97
MIL	E/L-1415b	BUGATTI	SFU
MIL	FS 6850-0951	BYD	SFU
MIL	TL 6850-0038	CASE	JIC-501
NATO	S759	CASE	MAT 3624
ÖNORM	V5123	CATERPILLAR	GCM34
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CHEVROLET	SFU
SAE	J1034	CHRYSLER	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CITROËN	SFU
CLAAS	SFU
CUMMINS	85T8-2
CUMMINS	CES 14439
CUMMINS	CES 14603
DACIA	SFU
DAEWOO	SFU
DAF	MAT 74002
DAIHATSU	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	SFU
DODGE	SFU
DTFR	29C100
DTFR	29C110
DTFR	29D120
DUCATI	SFU
EICHER ENGINES	SFU
FAUN	SFU
FENDT	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	SFU
FORD	ESD-M97B49-A
FORD	MU7J 19544 CA
FORD	SFU
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A2
FUSO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	SFU
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	SFU
HINO	SFU
HITACHI	SFU
HONDA	SFU
HUERLIMANN	SFU
IRISBUS	SFU
IRIZAR	SFU
ISUZU	SFU
IVECO	18-1830
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	SFU
JEEP	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	SFU
KOBELCO	SFU
KOMATSU	SFU
KTM	SFU
KYMCO	SFU
LADA	SFU

LAMBORGHINI	SFU
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	SFU
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	SFU
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LIEBHERR	SFU
LOTUS	SFU
MAHLE	SFU
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	SFU
MB	325.5
MB	326.0
MB	326.3
MB	326.5
MB	326.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MTU	MTL 5048
MWM	SFU
NISSAN	SFU
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
OPEL	SFU
PERKINS	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	SFU
PSA	B71 1111
PSA	B71 5110
PSA	SFU
RENAULT	RTCS-2 50/50
RENAULT	SFU
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROLLS-ROYCE	SFU
ROVER/MG	SFU
SAAB	690 1599
SAAB	SFU
SAME	SFU
SCANIA	SFU
SCANIA	TB 1451
SEAT	SFU
SETRA	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
STEYER MOTORS	SFU
SUBARU	SFU
SYM	SFU
TADANO	SFU
TESLA	SFU
TGB	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TOYOTA	SFU	VW	TL 774-D (G12)
TRIUMPH	SFU	VW	TL 774-F (G12+)
VAN HOOL	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
VAUXHALL	GME L1301	VW	TL 774-J (G13)
VAUXHALL	GMW 3420	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VOLVO	TR-31854114-002	YAMAHA	SFU
VOLVO	VCS-2	YANMAR	SFU
VW	TL 774-C (G11)		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
pH	ASTM D1287		8.10
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Couleur	VISUAL		PINK
Point de congélation (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.