

WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

14/04/2025
75707

Deze motorolie op synthetische basis voldoet aan de specificaties van verschillende grote vrachtwagenfabrikanten. Dankzij de lage viscositeit en de geavanceerde wrijvingsverbeteraars kunt u het brandstofverbruik verbeteren.

TOEPASSINGEN

Dit veelzijdige smeermiddel kan worden gebruikt in een groot aantal EURO V- en EURO VI-motoren. Het voldoet aan de specificaties van verschillende fabrikanten van off- en onroad motoren, zoals: Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo, etc.

KENMERKEN

Lage viscositeit en uitstekende reductie van wrijving: verbeterde brandstofefficiency
Brede toepasbaarheid: kan worden gebruikt om meerdere voertuigen binnen één wagenpark te onderhouden

SPECIFICATIES

ACEA	E11	FORD	WSS-M2C213-A1
ACEA	E6-16	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E7	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E8	MACK	EO-N
ACEA	E9-16	MACK	EO-N Premium Plus
API	CI-4	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4	MACK	EO-S 4.5
API	CK-4	MAN	M3271-1
API	SN	MAN	M3277
JASO	DH-2	MAN	M3477
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3677
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20086	MB	235.28
DAF	EXTENDED DRAIN	MTU	Oil Category 2.1
DAF	PSQL 2.1 E	MTU	Oil Category 3
DAF	PSQL 2.1 E LD	MTU	Oil Category 3.1
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	TTCD	RENAULT	RXD
DTFR	13D110	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DTFR	15C100	SCANIA	LDF-4
DTFR	15C110	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	15C120	VOLVO	VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.99
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.