

CHAMPION COOLANT

EVO LL -36°C

Refrigerante ad alte prestazioni pronto all'uso a base di etilenglicolo con tecnologia anticorrosione PSi-OAT all'avanguardia, per i moderni motori ad alte prestazioni. Grazie alla tecnologia PSi-OAT, gli acidi organici lavorano insieme agli inibitori minerali per garantire la migliore protezione possibile. Questo refrigerante G12 evo può essere utilizzato nelle applicazioni G13, G12++, G12+ e G11.

APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante PSi-OAT è progettato appositamente per la protezione dei moderni sistemi di raffreddamento dei motori a combustione realizzati in alluminio e leghe di alluminio. È miscelabile praticamente con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di MEG OAT ma per la migliore protezione anti-corrosione possibile consigliamo di usare solo questo liquido refrigerante PSi-OAT. Offre una protezione a lungo termine nelle applicazioni VW TL 774 L [G12 evo] e in molte altre applicazioni OEM.

CARATTERISTICHE

Protezione del sistema: alto livello di trasferimento e dispersione del calore
 Proprietà anticorrosione: elevato livello di protezione contro la corrosione
 Proprietà antigelo: alto livello di prestazioni a basse temperature

SPECIFICA

AFNOR	NF R 15-601	SAE	J814
ASTM	D1384	SANS	1251:2005
ASTM	D3306	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D4340	UNE	26-361-88/1
ASTM	D4985	2G	SFU
ASTM	D6210	ALFA ROMEO	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	APRILIA	SFU
BS	6580-2010	ATLAS	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	AUDI	SFU
CUNA	NC 956-16	BENTLEY	SFU
FFV	Heft R443	BMW	LC-18
JASO	M325	BMW	LC-87
JIS	K2234:2018	BMW	LC-97
KOREAN STD	KS M 2142	BMW	SFU
MIL	BT-PS-606 A	BUGATTI	SFU
MIL	DCSEA 615/C	BYD	SFU
MIL	E/L-1415b	CASE	JIC-501
MIL	FS 6850-0951	CASE	MAT 3624
MIL	FSD 8704	CATERPILLAR	GCM34
MIL	TL 6850-0038	CHEVROLET	SFU
NATO	S759	CHRYSLER	MS 7170
ÖNORM	V5123	CHRYSLER	MS 9769
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CHRYSLER	SFU
SAE	J1034	CITROËN	SFU
SAE	J1941	CLAAS	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
 Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

CUMMINS	85T8-2
CUMMINS	CES 14439
CUMMINS	CES 14603
DACIA	SFU
DAEWOO	SFU
DAF	MAT 74002
DAIHATSU	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	SFU
DODGE	SFU
DTFR	29C100
DTFR	29C110
DTFR	29D120
DUCATI	SFU
EICHER ENGINES	SFU
FAUN	SFU
FENDT	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	SFU
FORD	ESD-M97B49-A
FORD	MU7J 19544 CA
FORD	SFU
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B51-A1
FORD	WSS-M97B57-A2
FUSO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	SFU
GM	1825M
GM	6277M
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	SFU
HINO	SFU
HITACHI	SFU
HONDA	SFU
HUERLIMANN	SFU
IRISBUS	SFU
IRIZAR	SFU
ISUZU	SFU
IVECO	18-1830
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	SFU
JEEP	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	SFU
KOBELCO	SFU
KOMATSU	SFU
KTM	SFU
KYMCO	SFU
LADA	SFU

LAMBORGHINI	SFU
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	SFU
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	SFU
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LIEBHERR	SFU
LOTUS	SFU
MAHLE	SFU
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	SFU
MB	325.5
MB	326.0
MB	326.3
MB	326.5
MB	326.6
MB	DBL-7700
MERCRUISER	SFU
MINI	LC-87
MTU	MTL 5048
MWM	SFU
NISSAN	SFU
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
OPEL	SFU
PERKINS	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	SFU
PSA	B71 1111
PSA	B71 5110
PSA	SFU
RENAULT	RTCS-2 50/50
RENAULT	SFU
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROLLS-ROYCE	SFU
ROVER/MG	SFU
SAAB	690 1599
SAAB	SFU
SAME	SFU
SCANIA	SFU
SCANIA	TB 1451
SEAT	SFU
SETRA	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
STEYER MOTORS	SFU
SUBARU	SFU
SUZUKI	SFU
SYM	SFU
TADANO	SFU
TESLA	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TGB	SFU	VW	TL 774-C [G11]
TOYOTA	SFU	VW	TL 774-D [G12]
TRIUMPH	SFU	VW	TL 774-F [G12+]
VAN HOOL	SFU	VW	TL 774-G [G12++]
VAUXHALL	GME L1301	VW	TL 774-J [G13]
VAUXHALL	GMW 3420	VW	TL 774-L [G12 EVO]
VOLVO	TR-31854114-002	YAMAHA	SFU
VOLVO	VCS-2	YANMAR	SFU

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		8.10
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Colore	VISUAL		PINK
Punto di congelamento [rifratto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

