

# WOLF MINERAL FLUID LHM

14/04/2025  
5077

Jest to mineralny płyn hydrauliczny, przeznaczony do stosowania w hydraulicznych układach zawieszenia, układach hamulcowych i układach wspomagania kierownicy w pojazdach marki Peugeot i Citroen. Charakteryzując się niską lepkością i jednocześnie bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości, wykazuje następujące właściwości: umożliwia szybki rozruch i eksploatację w temperaturze do -40°C, ma bardzo niską temperaturę krzepnięcia, dużą odporność na utlenianie, podwyższoną temperaturę wrzenia oraz jest niewrażliwy na wilgoć. Nie wykazuje agresywnego działania na typowe elastomery. Przeciwdziała korozji i zużyciu podzespołów.

## ZASTOSOWANIA

Stosowany w hydraulicznych układach zawieszenia, układach hamulcowych i wspomagania kierownicy w pojazdach marki Peugeot i Citroen (do stosowania tylko w elementach układów oznaczonych na zielono). Niemieszalny i niezgodny z płynami hydraulicznymi typu Lockheed DOT. Stosowany również w przemysłowych systemach hydraulicznych, w których nie są istotne właściwości zapobiegające zużyciu, zwłaszcza w zakresie temperatur od -40°C do 50°C.

## CECHY

Temperatura krzepnięcia: doskonałe właściwości w niskiej temperaturze

Zgodność z elastomerami: brak wycieków czy utraty płynów

Właściwości antykorozyjne: pełna ochrona układu hamulcowego

## SPECYFIKACJA

|          |                  |
|----------|------------------|
| AFNOR    | NF E 48-602 HV   |
| AFNOR    | NF E 48-603 HV   |
| DIN      | 51524 T3 HVLP    |
| ISO      | 7308             |
| CASE     | MAT 3630         |
| CASE     | MAT 3630-B       |
| CHRYSLER | MS 2155          |
| FORD     | ESN-M6C34-A      |
| FORD     | ESN-M6C59        |
| IVECO    | 18-1823 CLASSE 1 |
| PSA      | B71 2710         |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik                |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Barwa                                | ASTM D1500 |           | green to fluorescent yellow |
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.840                       |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 19.2                        |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 6.37                        |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 329                         |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -54                         |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 135                         |
| Lepkość kinetyczna w temp. -40°C     | ASTM D445  | mm²/s     | <=1200                      |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

