

# WOLF OFFICIALTECH

## 75W-85 FE LS GL 5

30/01/2026  
2318

Ten w pełni syntetyczny olej przekładniowy klasy premium SAE 75W-85 Limited Slip (LS) został opracowany specjalnie do manualnych skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych (LS i innych). Zastosowanie specjalnych modyfikatorów tarcia zmniejsza tarcie wewnętrzne, co pozwala zapewnić oszczędność paliwa (FE).

### ZASTOSOWANIA

Ten w pełni syntetyczny, ograniczający zużycie paliwa olej przekładniowy SAE 75W-85 Limited Slip został specjalnie zaprojektowany do użytku w osiach samochodów osobowych Mercedes Benz i innych zastosowaniach określonych w specyfikacjach MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 lub MB 239.72. Oprócz wielu innych zastosowań jest również odpowiedni do przekładni VAG Multitronic, które wymagają zgodności ze specyfikacją VW TL 521 90.

### CECHY

Niska lepkość: oszczędność paliwa.

Właściwości cieplne: łatwa zmiana biegów.

Doskonała stabilność termiczna: długa żywotność przekładni i łożysk.

### SPECYFIKACJA

|              |                       |                |                      |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| API          | GL-4                  | CHRYSLER       | 68210057AA           |
| API          | GL-5                  | CHRYSLER       | 68218654AA           |
| API          | MT-1                  | CHRYSLER       | 68232948AA           |
| MIL          | L-2105 D              | CHRYSLER       | 68237820AA           |
| MIL          | L-2105 E              | CHRYSLER       | 68333589AA           |
| SAE          | J 2360                | CHRYSLER       | 68378949AA           |
| ACURA        | 08200-9014A           | CHRYSLER       | ELSD REAR AXLE       |
| ACURA        | HYPOID GEAR OIL HGO-1 | CHRYSLER       | MS A0450             |
| AISIN-WARNER | JWS 2273              | DETROIT DIESEL | DFS 93K219.03        |
| BMW          | 83 12 0 445 838       | DODGE          | SFU                  |
| BMW          | 83 22 2 239 982       | DTFR           | 12B120               |
| BMW          | 83 22 2 295 532       | DTFR           | 13B140               |
| BMW          | 83 22 2 413 511       | FIAT           | 9.55550,CTR F426.E06 |
| BMW          | 83 22 2 413 512       | FIAT           | 9.55550-DA3          |
| BMW          | 83 22 2 447 362       | FIAT           | 9.55550-DA4          |
| BMW          | 83 22 2 471 487       | FIAT           | 9.55550-DA8          |
| BMW          | BOT 448               | FIAT           | 9.55550-DA9          |
| BMW          | HYPOID AXLE OIL G1    | FIAT           | 9.55550-MX3          |
| BMW          | HYPOID AXLE OIL G2    | FIAT           | 9.55550-MZ3          |
| BMW          | HYPOID AXLE OIL G3    | FORD           | WSS-M2C942-A         |
| BMW          | HYPOID AXLE OIL G4    | FORD           | XY-75W85-QL          |
| BMW          | HYPOID AXLE OIL G5    | GENESIS        | SFU                  |
| CADILLAC     | SFU                   | GM             | 19300457             |
| CHRYSLER     | 05136035AA            | GM             | 1940012              |
| CHRYSLER     | 68083381AA            | GM             | 1940182              |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|            |                       |        |                    |
|------------|-----------------------|--------|--------------------|
| GM         | 19418501              | MB     | A 000 989 88 03    |
| GM         | 1942067               | MB     | A 001 989 33 03    |
| GM         | 88862826              | MB     | A 001 989 59 03    |
| GM         | 92184900              | MB     | A 002 989 02 03    |
| GM         | 93165290              | MG     | SFU                |
| GM         | 9986551               | MOPAR  | LL HYPOID GEAR OIL |
| GM         | SAF CARBON MOD        | NISSAN | KDL38-75801P       |
| GM         | SAF-EH MOD LV         | NISSAN | MTF HQ Multi       |
| GMC        | SFU                   | TOYOTA | 08885-02506        |
| HONDA      | 08200-9014            | TOYOTA | 08885-02606        |
| INFINITI   | KDL38-75801P          | TOYOTA | 08885-81060        |
| JAGUAR     | SFU                   | TOYOTA | 08885-81070        |
| JEEP       | SFU                   | TOYOTA | 08885-81081        |
| LAND ROVER | LR052059              | TOYOTA | GEAR OIL LT/LX     |
| LEXUS      | 08885-02506           | TOYOTA | JWS 2273           |
| LEXUS      | 08885-02606           | VOLVO  | 97312              |
| LEXUS      | 08885-81060           | VW     | G 052 145          |
| LEXUS      | GEAR OIL LT/LX        | VW     | G 052 190          |
| LINCOLN    | SFU                   | VW     | G 052 196          |
| MAZDA      | HYPOID GEAR OIL (SG1) | VW     | G 052 513          |
| MAZDA      | K020-01-SG1           | VW     | G 052 518          |
| MB         | 231.1                 | VW     | G 055 190          |
| MB         | 235.15                | VW     | G 060 190          |
| MB         | 235.16                | VW     | TL 52 190          |
| MB         | 235.31                | ZF     | TE-ML 02B          |
| MB         | 235.33                | ZF     | TE-ML 05C          |
| MB         | 235.62                | ZF     | TE-ML 05D          |
| MB         | 235.7                 | ZF     | TE-ML 08           |
| MB         | 235.74                | ZF     | TE-ML 12F          |
| MB         | 239.71                | ZF     | TE-ML 18           |
| MB         | 239.72                | ZF     | TE-ML 19D          |
| MB         | A 000 989 73 04       |        |                    |

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.863        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 53.0         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 11.4         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 215          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -45          |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 200          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

