

WOLF EXTENDTECH

85W140 GL 5

02/03/2026
2309

Ten odporny na bardzo duże obciążenia środek smarny do skrzyń biegów został opracowany specjalnie z myślą o eksploatacji w najtrudniejszych warunkach: przy wysokiej prędkości, obciążeniach uderowych oraz wysokim momencie obrotowym przy niskich prędkościach.

ZASTOSOWANIA

Zalecany do wszystkich przekładni hipoidalnych oraz do przekładni kątowych z kołami o zębach krzywoliniowych, przekładni ślimakowych i większości mostów napędowych.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: łatwa zmiana biegów
Ochrona przed zużyciem: długa żywotność skrzyni biegów

SPECYFIKACJA

API	GL-4
API	GL-5
API	MT-1
FERMEC	SFU
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775
CASE	MS1316
FIAT-ALLIS	SFU
HYUNDAI	SFU
MACK	GO-J
MAN	342 M-1
MB	235.0
NH	NH 524A
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	367
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		95
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	215

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

