

WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32

14/04/2025
5070

Benzersiz oksitlenme stabilitesine ve termal ayrışmaya karşı çok yüksek dirence sahip özel olarak rafine edilmiş mineral yağına dayalı bir ısı aktarım yağıdır.

UYGULAMALAR

Maksimum yağ sıcaklığının 315°C'yi geçmediği yerlerde, genleşme kabı ve uygun sirkülasyon hızına sahip jeneratörlerdeki ısı aktarım sistemleri için tavsiye edilmektedir. Maksimum tabaka sıcaklığı 340°C'dir.

ÖZELLİKLER

Sıcaklık stabilitesi: üstün viskozite stabilitesi

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: sistemlerin yeterli düzeyde korunması

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 32 DIN 51522

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.870
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	30.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		113
A.N. (Kolorimetrik)	ASTM D974	mg KOH/g	0.01
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-9
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	208
200°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.746
300°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.680

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız