

CHAMPION CORS COMBI 10W30 LA

Високоєфективна формула, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Забезпечує значну економію палива й охоплює широкий набір застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування для двигунів: Цією оливою рекомендовано змащувати дизельні двигуни та транспортні засоби із сажовим фільтром і без нього, призначені для роботи у важких умовах. Вона відповідає вимогам найновіших технологій виробництва із системами пониження токсичності відпрацьованих газів стандартів Stage IIIB, Stage IV Final, Tier 4i та Tier 4 Final, а також із системами попередніх поколінь (I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач, із сервоперемиканням передач або механічні, механізм відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: надійний захист критично важливих деталей
Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E9/E7/E5
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4
API	GL-4/SAE30
ISO	VG 46(After 100h)/HV
JASO	DH-1/DH-2
JCMA	HK 46W(extend.drain)
ALLISON	C4
CASE	MS1230
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
CUMMINS	CES 20081/78/77/76
DEUTZ	DQC-III-10/10LA
GLOBAL	DHD-1
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
KOMATSU	HO-46 (HV)
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3275-1/M3575
MTU	Oil Category 2 / 2.1
RENAULT	RLD-2/RLD-3
VOLVO	VDS-3/VDS-4
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

