

WOLF HIGH TEMPERATURE GREASE 2

14/04/2025
9150

Bu gres, yüksek parlama noktasına sahip ve yüksek viskoziteli mineral baz yağlar temel alınarak oluşturulmuştur. Bentone, inorganik katılaştırıcı olarak kullanılmıştır. Bu yüksek kaliteli gresler, damlama noktaları olmaması sebebiyle genellikle erimeyen gresler olarak anılır. Yüksek sıcaklıklarda uzun süreli kullanım için özel olarak uyarlanmıştır. Ömürleri, baz yağının oksitlenmeye karşı direnciyle belirlenir ve gresin kullanıldığı sıcaklığa bağlıdır.

UYGULAMALAR

Bu gres, hem endüstriyel uygulamalar hem de otomotiv uygulamaları için uygun yüksek performanslı bir üründür. "Çalıştırma-durdurma" koşullarında ve sürekli 150°C'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Yükselen sıcaklıklarla birlikte yağlama aralıklarının azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gres, oksitlenme önleyici katkı maddeleri içerir ve yalnızca en iyi oksitlenme kararlılığına sahip baz yağlar kullanılmıştır. Sıcak hava fanlarında, kağıt makinelerinin kuru kısmında, düz ve kayıcı yataklarda ve plastik işleme makinelerinde kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +150°C'ye kadar, Maks. +200°C

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: oksitlenmeye karşı üstün koruma
Sıcaklık stabilitesi: olağanüstü yüksek sıcaklık özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP2N-30	ISO	L-XCDAB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	280
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	Diğerleri

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız