# WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

25/09/2026
2315

Это полностью синтетический смазочный материал на основе высококачественных полиальфаолефиновых (PAO) базовых масел. Он обеспечивает превосходную защиту всех компонентов даже при работе в условиях высокой скорости/ударных нагрузок или низкой скорости/высокого крутящего момента. Спецификация SAE J2360 подтверждает непревзойденное качество данного смазочного материала.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это одобренное производителями оборудования трансмиссионное масло рекомендуется для всех компонентов механической трансмиссии тяжелой техники. Это подтверждается спецификацией ZF, которая означает, что масло может использоваться для обслуживания автомобилей с такими компонентами трансмиссии ZF, как бортовая передача или полуось. Оно также соответствует требованиям SCANIA STO 2:0 A FS и последним спецификациям трансмиссии MAN, Volvo и MB.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: назначение — передача мощности без вибраций
Высококачественные базовые масла: стабильная эффективность масла между заменами
Стабильность масла: отличная защита критически важных деталей даже при высоких нагрузках

## СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| API | GL-4 | JD | J11 G |
| API | GL-5 | MACK | GO-J |
| API | MT-1 | MAN | 341 E-3 |
| SAE | approval J 2360 | MAN | 341 GA2 |
| ARVIN MERITOR | 0-76-E | MAN | 342 M-3 |
| ARVIN MERITOR | 0-94 | MAN | approval 341 GA1 |
| BMW | 33 11 7 695 240 | MAN | approval 341 Z2 |
| BMW | 83 22 2 148 570 | MAN | approval 342 S1 |
| BMW | 83 22 2 365 987 | MB | 235.11 |
| BMW | 83 22 9 407 768 | MB | 235.20 |
| BMW | OSP | MB | 235.21 |
| CHRYSLER | MS 9763 | MB | 235.8 |
| DAF | MEET REQUIREMENTS | MB | 235.9 |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K219.01 | SCANIA | approval STO 1:1G |
| DTFR | 12B110 | SCANIA | STO 1:0 |
| DTFR | 13B110 | SCANIA | STO 2:0 G |
| DTFR | approval 12B140 | SCANIA | STO 2:0A FS |
| IVECO | 18-1805 | VOLVO | approval 97312 |
| IVECO | 18-1805 RAS1 | ZF | approval TE-ML 02B |
| IVECO | MEET REQUIREMENTS | ZF | approval TE-ML 05A |
| JD | J11 E | ZF | approval TE-ML 12L |

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZF | approval TE-ML 12N | ZF | TE-ML 07A |
| ZF | approval TE-ML 16F | ZF | TE-ML 08 |
| ZF | approval TE-ML 17B | ZF | TE-ML 12B |
| ZF | approval TE-ML 19C | ZF | TE-ML 16B |
| ZF | approval TE-ML 21A | ZF | TE-ML 24A |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.868 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 105 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 15.5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 158 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -42 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 65000 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 202 |

**Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV