

# WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS

29/05/2025  
65603

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Он соответствует высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Его можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов, и для дизельного топлива с низким содержанием серы (не более 50 част./млн).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специально рекомендовано для двигателей больших грузовиков в соответствии со стандартом EURO V и подходит для большинства двигателей Euro VI. Превосходная совместимость со всеми системами и устройствами дополнительной очистки отработавших газов (EGR, SCR, DPF и т.д.) в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (макс. 50 част./млн). Может использоваться и в старых дизельных двигателях (Euro II, III, IV). Также подходит для некоторых газовых двигателей (CNG).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита систем очистки выхлопных газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя  
Экономия топлива: снижение уровня потребления топлива и выбросов CO2

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E11	DTFR	approval 15C110
ACEA	E6-16	FORD	WSS-M2C171-F1
ACEA	E7	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
ACEA	E8	JD	JDQ-78X
ACEA	E9-16	MACK	approval EO-N
API	approval CI-4	MACK	EO-M PLUS
API	SL	MAN	M3271-1
JASO	DH-1	MAN	M3477
JASO	DH-2	MB	226.9
ALLISON	C4	MTU	approval Oil Category 3.1
CATERPILLAR	ECF-1a	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	approval RLD-2
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RXD
DAF	EXTENDED DRAIN	SCANIA	LA
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	VOITH	Retarder Oil Class A
DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA	VOLVO	approval VDS-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine
DTFR	13D100		
DTFR	15C100		

## WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	87.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		159
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.99
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

