

WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA

03/11/2025
15755

Ten zaawansowany, półsyntetyczny olej do silników wysokoprężnych zapewnia doskonałą odporność na zużycie. Zachowuje swój oryginalny skład dzięki kontroli napowietrzenia oraz wyjątkowej odporności na utlenianie i ścinanie. Umożliwia to wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju w porównaniu z poprzednimi formułami.

ZASTOSOWANIA

Ten kompatybilny wstecznie, ulepszony olej do silników wysokoprężnych większości producentów zapewnia korzyści stosowany zarówno w nowoczesnych, jak i starszych silnikach. Dzięki temu jest doskonałym wyborem dla wielu typów silników. Może zapewnić optymalną ochronę gamie silników takich marek jak Caterpillar, Mack, Renault, Volvo oraz innych z układem oczyszczania spalin, turbosprężarką lub sprężarką doładowującą. Spełnia wymogi technologii kontroli emisji spalin EURO IV, V oraz VI dla samochodów ciężarowych, jak również norm Stage IIIB, IV oraz Tier 4i i 4f dla ciężkich pojazdów terenowych.

CECHY

Optymalna żywotność silnika.: Optymalna żywotność silnika.
Duża oszczędność paliwa.: Duża oszczędność paliwa.
Zwiększona wydajność silnika.: Zwiększona wydajność silnika.

SPECYFIKACJA

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E9-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CI-4	DEUTZ	DQC-III-10 LA
API	CI-4 Plus	DEUTZ	DQC-III-18 LA
API	CJ-4	DTFR	15C100
API	CK-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	SN	JD	JDQ-78X
CHINESE STANDARD	D1	MACK	approval EO-S 4.5
JASO	DH-1	MACK	EO-M PLUS
JASO	DH-2	MACK	EO-N
ALLISON	C4	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3775
CATERPILLAR	TO-2	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20100	RENAULT	RXD
DAF	PSQL 2.1 E	VOLVO	approval VDS-4.5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8582
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70.46
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.39
Indeks lepkości	ASTM D2270		155
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-3
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	232

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.