

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/05/2025
65630

Deze synthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een aantal van de best presterende benzinemotoren. Dankzij de zeer duurzame formule biedt dit smeermiddel meer brandstofbesparing en een volledige motorbescherming, zelfs voor de meest veeleisende motorontwerpen. Het is geschikt voor hybride-auto's als aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie verbetert de prestaties van verschillende W12-, V10- en V8-motoren van verschillende fabrikanten. De eigenschappen van topkwaliteit worden aangetoond door de VW 511 00- en Porsche C40-specificaties, waardoor de toepasbaarheid van het smeermiddel is uitgebreid tot een serie auto's van Audi, Bentley en Lamborghini.

KENMERKEN

Brandstofbesparing: laag brandstofverbruik en lage CO₂-uitstoot
Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	C3	LANDWIND	SFU
API	approval SN	LIFAN	SFU
API	CF	MASERATI	SFU
ALFA ROMEO	SFU	MB	226.5
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.31
BYD	SFU	MB	229.51
CADILLAC	SFU	MB	229.52
CHEVROLET	SFU	MINI	SFU
CHRYSLER	SFU	MITSUBISHI	SFU
DACIA	SFU	MORGAN	SFU
DODGE	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
FERRARI	SFU	OPEL	SFU
FIAT	9.55535-GH2	PIAGGIO	SFU
FIAT	9.55535-S2	PORSCHE	approval C40
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0700
FREIGHTLINER	SFU	RENAULT	RN 0710
GAZ	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
GM	dexos2™	SAAB	SFU
GREAT WALL	SFU	SAMSUNG	SFU
HONDA	SFU	SEAT	SFU
HYUNDAI	SFU	SKODA	SFU
INFINITI	SFU	SMART	SFU
ISUZU	SFU	SSANG YONG	SFU
KIA	SFU	SUZUKI	SFU
LADA	SFU	TOYOTA	SFU
LANCIA	SFU	VW	505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		191
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.