

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/05/2025
65630

Dieses HC-Synthese Motoröl wurde speziell für die Anforderungen einiger der leistungsstärksten Benzinmotoren entwickelt. Dank seiner äußerst langlebigen Formel bietet dieser Schmierstoff eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und Motorrundumschutz selbst für anspruchsvollste Motoren. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

ANWENDUNGEN

Das Motoröl verbessert die Leistung etlicher W12-, V10- und V8-Motoren verschiedener Hersteller. Seine hochwertigen Eigenschaften haben sich durch die VW-Spezifikation 511 00 und die Porsche-Spezifikation C40 bewährt, die den Einsatz des Schmierstoffs auf eine Reihe von Fahrzeugen von Audi, Bentley und Lamborghini erweitern.

MERKMALE

Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO₂-Emissionen

Nachbehandlungsschutz: vollständiger Schutz für Nachbehandlungsgeräte

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C3	LANDWIND	SFU
API	CF	LIFAN	SFU
API	Freigabe SN	MASERATI	SFU
ALFA ROMEO	SFU	MB	226.5
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.31
BYD	SFU	MB	229.51
CADILLAC	SFU	MB	229.52
CHEVROLET	SFU	MINI	SFU
CHRYSLER	SFU	MITSUBISHI	SFU
DACIA	SFU	MORGAN	SFU
DODGE	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
FERRARI	SFU	OPEL	SFU
FIAT	9.55535-GH2	PIAGGIO	SFU
FIAT	9.55535-S2	PORSCHE	Freigabe C40
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0700
FREIGHTLINER	SFU	RENAULT	RN 0710
GAZ	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
GM	dexos2™	SAAB	SFU
GREAT WALL	SFU	SAMSUNG	SFU
HONDA	SFU	SEAT	SFU
HYUNDAI	SFU	SKODA	SFU
INFINITI	SFU	SMART	SFU
ISUZU	SFU	SSANG YONG	SFU
KIA	SFU	SUZUKI	SFU
LADA	SFU	TOYOTA	SFU
LANCIA	SFU	VW	505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		191
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.79
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.