

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

È un lubrificante sostenibile a base di olio ri-raffinato ad alte prestazioni per cambi e assali, arricchito con ester e PAO, per veicoli da corsa che offre un'eccellente protezione antiusura, una migliore resistenza alle alte temperature e una maggiore durata dell'olio.

APPLICAZIONI

Questo lubrificante sostenibile a base di olio ri-raffinato può essere utilizzato in cambi, assali e differenziali con o senza slittamento limitato di veicoli da corsa.

CARATTERISTICHE

protezione contro l'usura: maggiore durata dei componenti.
Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellenti stabilità termica e ossidazione.

SPECIFICA

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	MT-1	MACK	GO-J
DUTCHMAN AXLES	SFU	MB	235.61
MIL	L-2105 B	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 C	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 D	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 E	PORSCHE	999.917.067.00
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.090.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	RICARDO	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SADEV	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SALISBURY	SFU
BMW	MSP/A	SCHMIDT	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ANTRIEBSTECHNIK	
DANA	SFU	VW	G 052 539
DREXLER	SFU	VW	G 055 145
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05C
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05D
GM	1940058	ZF	TE-ML 07A
GM	88862624	ZF	TE-ML 12D
GM	88862625	ZF	TE-ML 12N
GM	93165388	ZF	TE-ML 16F
GM	9986226	ZF	TE-ML 16G
GM	9986290	ZF	TE-ML 19C
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 21A

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Colore	VISUAL		LIGHT BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.