

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD MS

02/03/2026
15708

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico realizzato con oli base di altissima qualità, selezionati con cura, che soddisfa i più elevati standard prestazionali per veicoli pesanti. Può essere utilizzato su motori dotati di sistemi di post-trattamento.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità nei livelli di specifiche, risulta adatto a una vasta gamma di veicoli commerciali. È raccomandato in modo specifico per i motori di veicoli pesanti in quanto soddisfa gli standard EURO VI, TIER IV Interim, TIER IV Final, TIER V, Stage IIIB, Stage IV, Stage V.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: Protezione completa dei sistemi di post-trattamento.

Protezione totale del motore: Eccezionale pulizia e longevità del motore

SPECIFICA

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
API	approval CI-4 Plus	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	approval CK-4	DEUTZ	TTCD
API	CI-4	DTFR	13D110
API	CJ-4	DTFR	15C100
API	SN	DTFR	approval 15C110
JASO	DH-1	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-2	FORD	WSS-M2C171-F1
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
ALLISON	C4	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CASE	MAT 3571	JD	JDQ-78X
CASE	MAT 3572	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	approval EO-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-N
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20077	MAN	approval M3775
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20086	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20092	MB	235.28
CUMMINS	CES 20100	MTU	approval Oil Category 3.1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MTU	Oil Category 2.1	RENAULT	RXD
RENAULT	approval RLD-3	SCANIA	LA
RENAULT	RGD	VOITH	Retarder Oil Class B
RENAULT	RLD	VOLVO	approval VDS-4.5
RENAULT	RLD-2	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RLD-4	VOLVO	VDS-4

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	216

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.