

WOLF CORS COMBI 10W30 LA

25/09/2026
3500

Високоєфективна формула, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Забезпечує значну економію палива й охоплює широкий набір застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування для двигунів: Цією оливою рекомендовано змащувати дизельні двигуни та транспортні засоби із сажовим фільтром і без нього, призначені для роботи у важких умовах. Вона відповідає вимогам найновіших технологій виробництва із системами пониження токсичності відпрацьованих газів стандартів Stage IIIB, Stage IV Final, Tier 4i та Tier 4 Final, а також із системами попередніх поколінь (I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач, із сервоперемиканням передач або механічні, механізм відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: надійний захист критично важливих деталей

Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E9/E7/E5	ZF	TE-ML 07D
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4		
API	GL-4/SAE30		
ISO	VG 46(After 100h)/HV		
JASO	DH-1/DH-2		
JCMA	HK 46W(extend.drain)		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230		
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a		
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30		
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)		
CUMMINS	CES 20081/78/77/76		
DEUTZ	DQC-III-10/10LA		
GLOBAL	DHD-1		
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30		
KOMATSU	HO-46 (HV)		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3275-1/M3575		
MTU	Oil Category 2 / 2.1		
RENAULT	RLD-2/RLD-3		
VOLVO	VDS-3/VDS-4		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	74.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

