

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 SP EXTRA

29/05/2025
65648

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Opracowany z wykorzystaniem najnowszych technologii z przeznaczeniem do silników wyposażonych w katalizatory zgodne z najnowszymi technologiami. Jego specjalny skład zapewnia niskie zużycie paliwa i dłuższy czas eksploatacji. Obniżona zawartość popiołu chroni filtry cząstek stałych i elementy układu oczyszczania spalin.

ZASTOSOWANIA

Olej do stosowania w silnikach wszystkich nowych modeli samochodów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami benzynowymi i Diesla zgodnymi ze specyfikacją dexos 2TM. Firma GM/Opel poinformowała, że specyfikacja dexos 2TM jest zgodna z wcześniejszymi specyfikacjami GM/Opel (GM-LL-A-025 i GM-B-LL-025). Środki smarne zgodne ze specyfikacją dexos 2TM mogą być stosowane w większości pojazdów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami benzynowymi i Diesla. Szeroki zakres zastosowań: zarówno ACEA C3/C2, jak i API SP.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i wytrzymałość silnika.

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO₂.

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

SPECYFIKACJA

ACEA	C2	RENAULT	RN17 Level
ACEA	C3	VW	502 00 < 2017
API	approval SN Plus	VW	505 00
API	approval SP	VW	505 01
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos 2		
GM	dexos1™ Gen 2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	approval 229.31		
MB	approval 229.51		
MB	approval 229.52		
OPEL	approval OV 040 1547 - D30		
OPEL	approval OV 040 1547 - G30		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
RENAULT	RN 0700		
RENAULT	RN 0710		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		175
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

