

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 IL D1

Dzięki niskiej lepkości i doskonałej płynności olej ten zapewnia niskie zużycie, niską emisję spalin i dużą oszczędność paliwa. Starannie zszyntetyzowany pakiet dodatków uszlachetniających zmniejsza ilość sadzy i osadów, utrzymując silnik w czystości. Nadaje się do samochodów hybrydowych, jeśli spełnione są wymagania specyfikacji OEM.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy został opracowany specjalnie, aby spełniać wysokie wymagania najnowszych specyfikacji GM Dexos1 Gen 3 oraz standardu ILSAC GF-7 A, w których oszczędność spalania i redukcja CO₂ są bardzo ważne. Charakteryzuje się on właściwościami niezbędnymi do sprostanania najnowszym normom stosowanym w silnikach benzynowych amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów osobowych.

CECHY

Zimny rozruch: Doskonała płynność w niskich temperaturach

Oszczędność paliwa: doskonała oszczędność paliwa i niska emisja spalin

Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	approval SQ/RC	GM	approval dexos™1 Gen 3
API	SN	GMC	SFU
API	SN Plus	HONDA	SFU
API	SN/RC	HYUNDAI	SFU
API	SP	INFINITI	SFU
API	SP/RC	KIA	SFU
API	SQ	LEXUS	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	LINCOLN	SFU
ILSAC	GF-4	MAZDA	SFU
ILSAC	GF-5	MG	SFU
ILSAC	GF-6A	MITSUBISHI	SFU
ACURA	SFU	PERODUA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	ROEWE	SFU
BUICK	SFU	SCION	SFU
CADILLAC	SFU	SUZUKI	SFU
CHEVROLET	SFU	TATA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	TIANJIN	SFU
DODGE	SFU	TOYOTA	SFU
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-GSX		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	4718M		
GM	6094M		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.52
Indeks lepkości	ASTM D2270		172
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

